



**GLAS WULFMEIER GMBH**  
Eckendorfer Str. 45-47, 33609 Bielefeld, Deutschland  
01.03.2007

**EN 1279-5**

Isolierglas  
zur Verwendung in Gebäuden und Bauten

SGG CLIMAPLUS COOL-LITE SKN 174 NEUTRAL  
Aufbau: SGG COOL-LITE SKN 174 NEUTRAL 6 mm / 16 mm SZR (Argon) / SGG PLANILUX 6 mm

CE 120168416616

**Eigenschaften:**

**Feuerschutzeigenschaften**

Feuerwiderstand			NPD
Brandverhalten			NPD
Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen			NPD

**Zur Anwendung als beschusshemmende oder sprengwirkungshemmende Verglasung**

Durchschusshemmung			NPD
Sprengwirkungshemmung			NPD

**Andere Anwendungen, die Risiken für die „Sicherheit in der Anwendung“ aufweisen und den entsprechenden Vorschriften unterliegen.**

Einbruchhemmung			NPD
Pendelschlagwiderstand			NPD
Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel und Temperaturunterschiede	K		40K/40K
Widerstand gegen Schnee-, Wind-, Dauerlasten bzw. sonstige Lasten	mm		6/16/6

**Zur Anwendung als Schallschutz**

Direkte Luftschalldämmung (nach DIN EN ISO 140-3 geprüft)		dB	NPD
---	--	----	-----

**Anwendung des Wärmeschutzes**

Thermische / Strahlungsphysikalische Eigenschaften:

Emmissivität $\epsilon_d$			NPD
U-Wert (nach EN 673)		W/m <sup>2</sup> K	1.1
Lichttransmissionsgrad $\tau_v$ in %			67
Lichtreflektionsgrad (von aussen) $\rho_v$ in %			10
Energietransmissionsgrad $\tau_E$ in %			36
Energierreflektionsgrad (von aussen) $\rho_E$ in %			27
g-Wert (nach DIN EN 410 geprüft) in %			41

**Gefährliche Substanzen**

NPD: Keine Leistung bestimmt

Argon 90%; SGG COOL-LITE SKN 174 NEUTRAL auf Position 2

Die Werte sind gemäss der Normen DIN EN 410 (für lichttechnische- und strahlungsphysikalischen Daten) und DIN EN 673 (für den Wärmedurchgangskoeffizienten) berechnet.  
Die Toleranz ist +/- 3% Punkte für lichttechnische- und strahlungsphysikalischen Daten bzw. +0.1 W/m<sup>2</sup>K für den Wärmedurchgangskoeffizienten.